



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PP-1K ŻYWICA POLIURETANOWA

- Opis produktu:** Jednokomponentowa, bezbarwna, alifatyczna żywica poliuretanowa do wykonywania powłok i posadzek. Odporna na promienie UV. Łatwa w aplikacji i utrzymaniu czystości. Utwardza się poprzez reakcję z wilgocią z powietrza.
- Przeznaczenie:** Do wykonywania posadzek i powłok narażonych na promieniowanie UV oraz inne warunki atmosferyczne – do parkingów, posadzek przemysłowych, betonowych, do różnorodnego zabezpieczenia na zewnątrz
- Opakowania:** 1 kg, 2 kg, 4 kg, 8 kg, 20 kg
- Przechowywanie:** Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci, przemarzania oraz kontaktu z ogniem – max. 12 miesięcy.
- Aplikacja:** nakładać wałkiem lub pędzlem; zaleca się zużyć zawartość opakowania naraz; otwarty produkt nadaje się do użycia max przez 6 h; jeśli nie zostanie zużyty w całości to pozostałości powinny zostać bardzo szczelnie zamknięte; UWAGA: niektóre wałki nie są odporne na działanie rozpuszczalnika – zaleca się przeprowadzenie próby
- WARUNKI:**
TEMPERATURA OTOCZENIA min. 10°C max. 30°C
WILGOTNOŚĆ POWIETRZA max. 85%
WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA max 4%
- MIESZANIE:** Produkt gotowy do użycia. NIE ROZCIENIĆ Delikatnie wymieszać przed użyciem. Używać mieszadła wolnoobrotowego żeby uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza.
- Właściwości podłoża:** podłoże musi być czyste, suche, wolne od kurzu, płaskie i bez spadków (produkt samopoziomujący), spójne, równe, regularne, bez spękań i szczelin
- Czas schnięcia:** czas schnięcia zależy od warunków aplikacji; utwardzenie jest szybsze w wyższej temperaturze oraz przy wyższej wilgotności:
43°C, 50% wilgotności powietrza – powłoka sucha w dotyku po ok. 2 h
25°C, 50% wilgotności powietrza – powłoka sucha w dotyku po ok. 3 h
Lekki ruch pieszy dopuszcza się po 48 h
Pełne utwardzenie zajmuje do 15 dni
- Aplikacja drugiej warstwy:** można położyć drugą warstwę żywicy 1K, gdy pierwsza przestanie się kleić; nie zaleca się przerwy dłuższej niż 24 h. Pomiędzy pierwszą a drugą warstwę można posypać piaskiem kwarcowym



Czyszczenie narzędzi: Nie utwardzoną żywicę można wyczyścić rozpuszczalnikiem typu aceton lub alkohol; po utwardzeniu produkt nie zostanie rozpuszczony

Bezpieczeństwo: Żywicę PP-1K należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach wentylowanych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
W trakcie aplikacji bezwzględnie zaleca się stosowanie okularów ochronnych, rękawic i ubrania roboczego. W trakcie prowadzenia prac nie wolno stosować otwartego ognia, a także prowadzić jakichkolwiek prac będących jego źródłem.
Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są dostępne w Karcie Charakterystyki.

Średnia wydajność: 2 – 5 m²/kg

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym, w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu.

W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia.

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:

- pod adres e-mail: kontakt@dewax.pl
- pod adres: Dewax Sp. z o.o. ul. Ostrowska 1, 63-330 Dobrzyca